

Legadvies Industrievloerplaten

Lossen en stapelen

Zorg voor een goede bereikbaarheid voor de vrachtauto's.
Indien noodzakelijk, max. stapelhoogte, 6 stuks.
Zorg voor 3 steunpunten, welke corresponderen met de overige afstandhouders,
op een vlakke ondergrond.

Ondergrond

De ondergrond moet volledig dragend zijn, vrij zijn van puin en dergelijke en voldoen aan:
Beddingconstante: $k = 60.000 \text{ kn/m}^3$
Minimale proctordichtheid = 98%
Minimale CBR-waarde = 15%
Bovenlaag zandbed 15 cm schoon zeer grof rivierzand (fractie 0-4 mm Fm3).

Leggen

Leggen bij voorkeur met heftruck met vacuümapparatuur.
Bij gebruik van hijskettingen min. hoek van 45 graden, met Euroton hijsshaken zie tek. 1

Hanteer voegafstand van ca. 5 mm tussen de platen, gebruik hiervoor afstandhouders.

Na het leggen voegen dicht bezemen met schoon rivierzand.

Op platen van 120 mm dikte kunnen wij geen garantie geven

Garantie op breuk kunnen wij alleen verlenen als de platen conform onze legvoorschriften zijn gelegd.

Tevens zijn de algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 1998 van de bfn van kracht.

tek. 1

